

# Neo coat



Es una solución **impermeabilizante de neopreno** en pasta semilíquida, color negro brillante.

## Protege superficies contra:

- Filtraciones y humedad
- Óxido y corrosión
- Hongos y desgaste por intemperie

## Beneficios clave:


- Impermeabiliza y sella por más de 20 años.
- Alta resistencia a rayos UV, lluvia, calor y ozono
- No se derrite ni se funde con el calor
- Ayuda a detener la oxidación ya existente
- Libre de asbestos, plomo o metales pesados
- Se forma una película plástica inerte (no contamina)

Se adhiere a **concreto, metal, madera, PVC** y otras superficies. Ideal para techos, muros, jardineras, estructuras metálicas, etc.



## Aplicación:


1



2



3



3



Limpia la superficie  
(seca y libre de polvo)

.....

Aplica con brocha,  
rodillo o cepillo

.....

Deja secar de 12 a 24  
horas entre capas

.....

Se recomienda aplicar  
3 capas en total ¡y listo!

### Si hay impermeabilizante anterior (asfáltico):

- Se debe remover lo más posible del impermeabilizante anterior
- Aplicar una mano de pintura acrílica
- Luego aplicar Neo coat

### Si se busca reducir el calor:

- Al final puede colocarse pintura acrílica blanca sobre Neo coat

## Rendimiento aproximado:

- Concreto con membrana: 1.5 m<sup>2</sup> por litro (≈13 m<sup>2</sup> por cubeta)
- Lámina galvanizada: hasta 30 m<sup>2</sup> por cubeta (19 L)
- Aplicando con membrana NEO-M/35

## Recomendaciones importantes:

- No se debe mezclar ni diluir
- No aplicar en interiores cerrados
- No aplicar si va a llover (la humedad arruina el sellado)
- Se debe mezclar muy bien antes de cada uso

## Presentaciones disponibles:

- 1 litro
- 4 litros
- 19 litros





Propiedades de protección al ambiente

- No contiene conservadores mercurial
- No contiene metales pesados como plomo o cromo
- No contiene fibras de asbesto
- Al secar el producto, forma una película plástica inerte, es decir no afecta al medio ambiente y por su larga durabilidad se evitan aplicaciones frecuentes

SOLIDOS POR PESO %

53.54 – 59.65 ASTM D 1644

VISCOSIDAD

Para este producto se mide la consistencia por medio de la penetración, debido a que tiene viscosidad arriba de 120000 cent poise.

DENSIDAD G-ML

1.050- 1.150 ASTM D 1475

PENETRACIÓN

320 – 370 1-10mm ASTM D 217

Componentes

Policloropreno, Negro de humo y componentes diversos para su correcta vulcanización.

Rendimiento teórico

1.5 m2/lit Se aplican 3 capas o hasta consumir el material calculado


Temperaturas:

Temperatura de aplicación: 5°C a 50°C

En cualquiera de los casos, se recomienda, al aplicar el impermeabilizante, usar membrana NEO-M/35, para su mejor control de aplicación, así como para cubrir cualquier zona crítica y vulnerable. (Consultar departamento técnico)



Manejo almacenaje y uso:



Temperatura recomendada para su almacenaje: 15°C a 37°C

Mantener a la sombra

Mantener lejos del alcance de niños y mascotas

12 meses de almacenamiento

Indicaciones sobre mezclado

Al abrir la cubeta **se tendrá que mezclar, hasta que se homogeneice** perfectamente, este procedimiento se repetirá, cada vez que se use.

